



CARACTERISTICAS DE LA FIBRA

Dtex	16.000
Tipo	PE Monofilamento recto (en forma de C) y monofilamento PP rizado.
Altura	25 mm ± 10%
Peso	1025 gr/m ² ± 10%

PRESENTACION DE LOS ROLLOS

Ancho	2 metros
Largo	25 metros
Líneas	NO

RECOMENDACIONES DE LASTRADO

Arena	No necesita. Opcional 5 kg/m ²
Granulometría	04/1,2mm
Cantidad	5 kg/m ²

CARACTERISTICAS DEL SOPORTE

Soporte Base	Principal base 100% PP Thiobac
Peso	155 gr/m ²
Soporte secundario	Latex/SBR

LABORATORIO, RESULTADO TEST

Solidez color	Escala de Gris ≥ = 4, Azul ≥ = 7
Resistencia	≥ 30 Newton
Permeabilidad	± 60 l/m ² mínimo, sin arena.
Clasificación al Fuego:	CFL-S1 ISO 11925-2 sand infilled ca 5mm. EFT S-1 ISO 11925-2 no infilled.
Hilados de calidad. UV estabilizado favorable al medio ambiente, libre de plomo y cadmio, estabilidad UV cumple norma DIN 53387	

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Sistema de producción:	Tufting Recto
Galga	3/8"
Puntadas m ²	13.650 m ²
Peso total	2030 gr/m ²

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Ibergrass Advantage C-Shape es un producto diseñado para jardinería. Esta fabricado con sistema tufting recto y **fibras C-SHAPE en forma de arco que mantienen la verticalidad después de cada pisada**. La geometría y la fibra C-Shape está diseñada para mejorar la resistencia de las fibras y lograr que mantengan su verticalidad incluso en zonas de mucho tránsito. Además se caracteriza por su durabilidad, suavidad y aspecto de naturalidad. La mezcla de fibras rizadas aporta una gran densidad de fibras que mejoran la verticalidad de los filamentos rectos y mejora la estética del producto. Es un producto de última generación y alta gama especialmente indicado para parques, grandes extensiones y jardines privados y públicos.

GARANTIA

El césped artificial Ibergrass tiene una garantía de 7 años que cubre:

- Síntomas de desgaste anormal;
- Durabilidad frente a los efectos del clima, tales como radiación UV, cambios de temperatura extremos, humedad, putrefacción y moho;
- Permeabilidad al agua.



Producto Fabricado en C.E. Garantía Fabricante.

Ibergrass se reserva el derecho de variar las especificaciones de cada producto con el fin de mejorar el césped artificial de acuerdo a las nuevas aplicaciones tecnológicas. El producto final puede ser susceptible a pequeñas variaciones en las características técnicas en el proceso de fabricación.