



CARACTERISTICAS DE LA FIBRA

Dtex	16000
Tipo	PE Monofilamento recto (en forma de C) y monofilamento PP rizado.
Altura	40 mm ± 10%
Peso	1800 gr/m ²

PRESENTACION DE LOS ROLLOS

Ancho	2 metros
Largo	25 metros
Líneas	NO

RECOMENDACIONES DE LASTRADO

Arena	No necesita. Opcional 5 kg/m ²
Granulometría	04/1,2mm
Cantidad	5 kg/m ²

CARACTERISTICAS DEL SOPORTE

Soporte Base	Principal base 100% PP Thiobac
Peso	155 gr/m ²
Soporte secundario	Latex/SBR

LABORATORIO, RESULTADO TEST

Solidez color	Escala de Gris ≥ 4, Azul ≥ 7
Resistencia	≥ 30 Newton
Permeabilidad	± 60 l/m ² mínimo, sin arena.
Clasificación al Fuego:	CFL-S1 ISO 11925-2 sand infilled ca 5mm. EFT S-1 ISO 11925-2 no infilled.
Hilados de calidad. UV estabilizado favorable al medio ambiente, libre de plomo y cadmio, estabilidad UV cumple norma DIN 53387	

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Sistema de producción:	Tufting Recto
Galga	3/8"
Puntadas m ²	15.750 m ²
Peso total	2805 gr/m ²

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Ibergrass Density C-Shape es un producto diseñado para jardinería. Esta fabricado con sistema tufting recto y **fibras C-SHAPE en forma de arco que mantienen la verticalidad después de cada pisada**. La geometría y la fibra C-Shape está diseñada para mejorar la resistencia de las fibras y lograr que mantengan su verticalidad incluso en zonas de mucho tránsito. Además se caracteriza por su durabilidad, suavidad y aspecto de naturalidad. La mezcla de fibras rizadas aporta una gran densidad de fibras que mejoran la verticalidad de los filamentos rectos y mejora la estética del producto. Es un producto de última generación y alta gama con gran capacidad de absorción de shock especialmente indicado para jardines privados y públicos.

GARANTIA

El césped artificial Ibergrass tiene una garantía de 7 años que cubre:

- Síntomas de desgaste anormal;
- Durabilidad frente a los efectos del clima, tales como radiación UV, cambios de temperatura extremos, humedad, putrefacción y moho;
- Permeabilidad al agua.

☉ Producto Fabricado en C.E. Garantía Fabricante.

Ibergrass se reserva el derecho de variar las especificaciones de cada producto con el fin de mejorar el césped artificial de acuerdo a las nuevas aplicaciones tecnológicas. El producto final puede ser susceptible a pequeñas variaciones en las características técnicas en el proceso de fabricación.